

GIURI *Tessuti*

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

CONTENUTI

- 1. Stoccaggio e movimentazione**
- 2. Sottofondo**
- 3. Installazione**
- 4. Dopo l'installazione**
- 5. Manutenzione**

Le informazioni riportate di seguito sono destinate a tutti coloro che installano un pavimento vinilico Giuri Tessuti. Giuri Tessuti consiglia all'acquirente di rivolgersi, ove possibile, a un posatore professionista per ottenere i migliori risultati. Si prega di leggere le istruzioni complete prima di installare il nostro rivestimento per pavimenti in vinile. La mancata osservanza delle nostre istruzioni può compromettere la garanzia, pertanto è importante comprendere appieno ciò che è necessario prima di iniziare la posa.

Il pavimento vinilico è destinato esclusivamente all'uso interno. Per scegliere il prodotto più adatto della collezione Giuri Tessuti è necessario considerare l'usura che subirà nell'area in cui verrà utilizzato. I pavimenti vinilici più morbidi non sono adatti a zone soggette a traffico pedonale intenso, come i corridoi, o a carichi pesanti e concentrati, come quelli delle rotelle o delle ruote.

1. STOCCAGGIO & MOVIMENTAZIONE

I pavimenti vinilici di Giuri Tessuti devono essere stoccati in ambienti chiusi e protetti dalle intemperie. L'area di stoccaggio deve essere asciutta e al riparo dalla luce diretta del sole, con una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 30°C. Per evitare che il pavimento vinilico ingiallisca, assicurarsi che l'area di stoccaggio sia priva di contaminazione o inquinamento. Fare attenzione ad evitare manipolazioni brusche. Se il materiale viene pretagliato e poi immagazzinato per un certo periodo di tempo, prima dell'installazione deve essere arrotolato a faccia in giù attorno a un tubo di cartone, non ammucchiato o appiattito sotto un peso pesante. I rotoli larghi due metri devono essere immagazzinati in posizione verticale e fissati saldamente, i rotoli di larghezza superiore a due metri devono invece essere stoccati orizzontalmente e non impilati.

Ispezione Visiva

Prima dell'installazione, verificare sempre che il prodotto sia quello ordinato in termini di specifiche, design e colore. Allo stesso tempo, ispezionare attentamente il materiale per verificare la presenza di eventuali danni e difetti visibili. Anche se i rotoli Giuri Tessuti vengono ispezionati prima di lasciare la fabbrica, può accadere che alcuni difetti non vengano rilevati. In tal caso, contattaci per ricevere assistenza.

Giuri Tessuti non pagherà le spese di manodopera per reclami riguardanti materiali installati con evidenti difetti visibili o danni causati da trasporto, stoccaggio e/o manipolazione errati.

Acclimatazione

I pavimenti Giuri Tessuti e i collanti devono essere mantenuti per 24 - 48 ore, prima della posa, a una temperatura di 18 - 29°C e con un'umidità relativa del 50-60%. Dopo la posa, devono essere lasciati per altre 24-48 ore prima dell'uso.

Si consiglia di tagliare il materiale (con precisione) per adattarlo alla stanza 24 ore prima dell'installazione. Arrotolare nuovamente il materiale a faccia in fuori, facendo attenzione a non danneggiare la superficie mentre si maneggia il rotolo (non arrotolare il materiale a faccia in dentro, finché non lo si porta nella stanza per la posa). Prima della posa, si consiglia di stendere il pavimento vinilico e di lasciarlo per 2 ore a una temperatura ambiente di +18°C. Se non è possibile farlo, il pavimento deve essere arrotolato in modo lasco e lasciato nella stanza in cui verrà installato per almeno 24 ore. In questo modo il pavimento sarà più flessibile e facile da maneggiare.

2. SOTTOFONDO

Riscaldamento a pavimento

Tutti i pavimenti Giuri Tessuti sono adatti all'uso su sistemi di riscaldamento a pavimento, a condizione che il sistema di riscaldamento sia stato installato correttamente. L'impianto di riscaldamento deve essere dotato di un sensore di spegnimento automatico per garantire che la temperatura non superi mai i 27°C. Questo vale sia per gli impianti ad acqua riscaldata che per quelli elettrici.

Prima di posare il pavimento, accertarsi che il riscaldamento a pavimento funzioni correttamente. Il riscaldamento a pavimento deve essere spento per 48 ore prima e 48 ore dopo la posa del pavimento vinilico. Durante questo periodo è necessario prevedere una forma di riscaldamento alternativa per mantenere una temperatura ambiente di 18°C - 30°C. Dopo l'installazione, la temperatura del riscaldamento a pavimento deve essere aumentata gradualmente, con incrementi di 5°C al giorno, fino al livello desiderato.

Condizioni

I sottofondi devono essere assolutamente livellati, puliti e privi di graniglia, polvere, grasso, olio, smalto e vecchi adesivi. Prodotti a base di solventi, petrolio, materiali pigmentati sul o nel sottofondo possono macchiare in modo permanente il rivestimento per pavimenti in vinile, per questo motivo il sottofondo deve essere privo di pitture, vernici, oli, solventi, cere, composti indurenti nel mastice, asfalto e altri materiali simili.

Le imperfezioni del sottofondo influiscono sull'aspetto finale e sulle prestazioni del pavimento vinilico. È necessario rimuovere qualsiasi particella che possa compromettere la qualità del legame con l'adesivo.

È essenziale che il sottofondo sia asciutto. L'umidità può causare lo scolorimento della pavimentazione. L'umidità del sottofondo deve soddisfare i requisiti tecnici standard validi nel Paese in cui il pavimento deve essere installato.

In caso di dubbio, è bene effettuare una lettura con l'igrometro per verificare il livello di umidità. Si raccomanda una lettura igrometrica massima del 75% di UR (umidità relativa).

3. INSTALLAZIONE

Strumenti consigliati

- Un taglierino affilato con una lama dritta per tagli lunghi
- Una spazzola morbida
- Un lungo righello di metallo o un regolo
- Un metro a nastro
- Un tubetto di legante per giunzioni in vinile (necessario solo in caso di giunzioni).
- Un rotolo di nastro biadesivo adatto all'uso su pavimenti vinilici (resistente ai plastificanti)
- Asciugacapelli (opzionale)
- Matita
- Spatola di tipo A-1 o A-2 (per i prodotti con supporto tessile può essere utilizzato anche il tipo B-2)
- Panno umido
- Rullo (minimo 50 kg)

Adattamento del pavimento

- 1.** Misurare la larghezza e la lunghezza massime della stanza, tenendo conto di eventuali rientranze o porte.
- 2.** Tagliare il materiale a misura lasciando circa 5 cm di margine per la rifinitura finale. Se è necessario più di un pezzo di pavimentazione, tagliare i pezzi a misura, ma aggiungere a ciascun pezzo una quantità pari alla corrispondenza del pattern, più 5 cm di margine di rifilatura.
- 3.** Allineare il pezzo tagliato alla parete di partenza scelta, lasciando i 5 cm di taglio in eccesso lungo le pareti, assicurandosi che il disegno sia parallelo alla parete.
- 4.** È importante tagliare il pavimento gradualmente. Diversi piccoli tagli di rifinitura sono meglio che tentare un unico taglio, garantiranno infatti una finitura migliore. Tenere sempre il taglierino perpendicolare al pavimento per ottenere un taglio dritto.
- 5.** Con il materiale steso intorno ai raccordi e agli angoli, è possibile eseguire il taglio finale lungo le pareti. Spingere la pavimentazione nel giunto tra la parete e il pavimento con una lama dritta e tagliare piccole strisce alla volta, lavorando gradualmente il materiale fino al pavimento, mantenendo la lama aderente al battiscopa e mantenuta il più possibile in posizione verticale.
- 6.** Evitare di tagliare troppo stretto per non far appiattire il materiale (in generale, lasciare uno spazio di 2 - 3 mm tra il bordo del pavimento e il battiscopa per consentire il normale movimento, in modo da evitare eventuali pieghe dovute alla dilatazione/contrazione dell'ambiente).
- 7.** Liberare l'aria intrappolata spazzando con una scopa morbida.
- 8.** Per consentire il movimento di elettrodomestici pesanti (frigoriferi/lavatrici/fornelli) è importante far aderire completamente il vinile al pavimento nell'area sottostante il punto di appoggio dell'elettrodomestico. Questa fascia deve avere una profondità di almeno 5 cm e superare l'intera larghezza dell'elettrodomestico, nel punto in cui il

pavimento incontra la parete. In questo modo si riduce al minimo il rischio di tirare su il pavimento durante gli spostamenti. Se gli elettrodomestici pesanti devono essere spostati regolarmente, è consigliabile posizionarli su un taglio di vinile o su un pannello rigido. In questo modo si riduce il rischio di danneggiare ulteriormente il pavimento.

ATTENZIONE

Non sgualcire o piegare i fogli di vinile per evitare danni permanenti. Non scrivere sul retro dei fogli di vinile con una penna o un pennarello. Se necessario, utilizzare una matita di grafite morbida.

Taglio delle giunzioni

Strumenti aggiuntivi richiesti:

- Nastro per mascheratura a bassa aderenza o nastro adesivo trasparente.
- Adesivo acrilico e spatola dentata fine o un nastro biadesivo adatto al pavimento vinilico.
- Saldante chimico liquido per giunti vinilici (fluido di saldatura a freddo di tipo A).

Procedere come segue:

- 1.** Montare il più grande dei pezzi sbozzati secondo le linee guida di cui sopra.
- 2.** Posare il successivo pezzo grezzo più grande in modo che si sovrapponga al primo di un numero di centimetri sufficienti a garantire che il disegno coincida: potrebbe essere utile in alcuni casi invertire le lastre adiacenti per ridurre al minimo le variazioni di tonalità che potrebbero risultare evidenti.
- 3.** Adattare e installare il pavimento come sopra.
- 4.** Trattene saldamente e tagliare simultaneamente entrambi gli spessori (doppio taglio) mantenendo il taglierino il più possibile verticale rispetto alla pavimentazione per creare una giunzione ben allineata (questo richiede un taglio graduale, non tentare di farlo in un colpo solo). Per ottenere risultati esteticamente migliori nel caso dei disegni di piastrelle e legno, provare a tagliare nelle fughe.

Adesione del vinile al sottofondo

In genere, le installazioni che richiedono un solo foglio di pavimentazione, inferiori a 20 m², non richiedono l'adesione totale. Per le installazioni superiori a 20 m² è preferibile l'adesione totale, soprattutto se coinvolgono più di un pezzo di pavimentazione.

La dimensione massima della stanza per la posa libera dei pavimenti Giuri Tessuti è di 20 m² per i prodotti con supporto in PVC; per i prodotti con retro in tessuto la posa libera può raggiungere i 45 m².

Giuri Tessuti non consiglia la posa libera.

Adesione Perimetrale

Non consigliamo l'adesione perimetrale dei pavimenti in vinile Giuri Tessuti.

Tuttavia, è possibile utilizzare del nastro biadesivo adatto in corrispondenza delle porte per garantire che il vinile rimanga in piano. In alternativa, il pavimento può essere tenuto in posizione sotto una soglia adeguata.

Adesione totale

Per le installazioni che richiedono un'adesione totale è preferibile rivolgersi a un installatore professionista. Tuttavia, come linea guida generale: dopo aver applicato un adesivo adeguato secondo le istruzioni del produttore, lasciare che l'adesivo polimerizzi fino a raggiungere la sua forza di adesione iniziale, prima di posizionare il pavimento. Assicurarsi che la lastra sia piatta, attenuando bolle, compressioni e tensioni. Controlla che le giunzioni siano ben unite tra loro. Non tentare di comprimere le giunzioni che si arricciano. Se i fogli si arricciano significa che le lastre in vinile non sono unite correttamente.

Strumenti aggiuntivi richiesti:

- Un adesivo acrilico per pavimenti (non usare adesivi in gomma/neoprene)
- Una spatola dentata fine
- Una vecchia coperta

Installazione di un singolo pezzo

Dopo la posa, risvoltare il pavimento per esporre circa la metà del sottofondo. Applicare un adesivo adatto al sottofondo secondo le istruzioni del produttore dell'adesivo. Riposizionare il pavimento in vinile lentamente e con attenzione sul sottofondo preparato, senza intrappolare bolle d'aria. Riportare indietro l'altra metà e seguire la stessa procedura. Rullare il pavimento con un rullo da 50 kg per spingere fuori le bolle d'aria intrappolate.

Per i prodotti con supporto in tessuto: pressare il materiale sull'adesivo con una scopa avvolta in una coperta, facendo attenzione a non forzare l'adesivo verso l'alto nella giuntura.

Installazione di due o più pezzi

- 1.** Nel caso in cui si debba incollare totalmente più di un pezzo, completare il posizionamento come descritto sopra e far combaciare i due pezzi, ma non tagliare la giunzione tra i due fogli di vinile prima di iniziare ad incollare. Consultare la sezione "Corrispondenza del pattern - Taglio delle giunzioni" prima di iniziare.
- 2.** Ripiegare con cura la pavimentazione e applicare un pezzo di nastro biadesivo sul pavimento direttamente sotto il centro della giunzione. In alternativa, applicare una striscia di 15 cm di adesivo acrilico sul pavimento direttamente sotto la giunzione.
- 3.** Ricollocare con cura la pavimentazione sul nastro o nell'adesivo, verificando che il disegno corrisponda correttamente.
- 4.** Coprire la giunzione con un nastro per mascheratura a bassa aderenza o nastro adesivo trasparente (non usare un nastro adesivo forte perché potrebbe danneggiare la superficie del pavimento quando lo si rimuove).
- 5.** Tagliare il nastro lungo la giunzione in modo da poter applicare il fluido sigillante vinilico per saldatura a freddo. Attendere 24 ore dopo l'adesione del pavimento prima di rifinire il giunto. (Fare riferimento alla sezione "Saldatura").
- 6.** Ripiegare il materiale dalle pareti laterali parallelamente alla giunzione, esponendo circa la

metà del sottofondo sotto ogni pezzo.

7. Stendere la colla secondo le istruzioni del fabbricante, attendere il tempo consigliato per l'asciugatura e riposizionare con cura il pavimento sul sottofondo preparato.
8. Stendere il pavimento con un rullo da 50 kg per spingere fuori le bolle d'aria intrappolate. Per i prodotti con supporto in tessuto: pressare il materiale sull'adesivo con una scopa avvolta in una coperta, facendo attenzione a non forzare l'adesivo verso l'alto nella giuntura.

Saldatura

La **saldatura a freddo** viene utilizzata nelle aree a basso traffico e in quelle residenziali e può essere iniziata 24 ore dopo l'installazione del pavimento in fogli di vinile. La **saldatura delle giunture** deve essere effettuata solo dopo il completamento del processo di asciugatura, che richiede almeno 24 ore.

1. Coprire la giunzione tra due lastre di pavimento vinilico con un nastro adesivo facilmente rimovibile per evitare che il liquido sigillante si attacchi alla superficie del prodotto.
2. Con una lama affilata (ad esempio, un taglierino), tagliare il nastro lungo la giunzione.
3. Inserire l'ago dell'applicatore nella giunzione fino a toccare il sottofondo. Tirare lentamente lungo la giuntura stringendo delicatamente il tubo (seguire le istruzioni del produttore del sigillante per giunture).
4. L'ago permetterà al fluido di scorrere nella giuntura e, allo stesso tempo, una linea di fluido larga circa 2-4 mm rimarrà sul nastro.
5. Dopo circa 10 minuti, il sigillante inizia ad asciugarsi e il nastro adesivo può essere rimosso.

Dopo circa 20 minuti, la giunzione sarà abbastanza asciutta da consentire il passaggio pedonale, raggiungendo pieno indurimento e impermeabilità in 2-3 ore. Con il tempo, a seguito della pulizia e della normale usura, la giunzione tra le due lastre di pavimento scomparirà.

4. DOPO L'INSTALLAZIONE

Una volta completata l'installazione, si consiglia di attendere almeno ventiquattro ore di tempo per l'asciugatura prima di rimettere in posizione gli oggetti pesanti.

Mantenere il traffico al minimo durante le prime 48 ore, per consentire l'indurimento dell'adesivo a temperature costanti tra i 18 e i 29°C.

I mobili non devono essere collocati sul pavimento finché l'adesivo non ha avuto il tempo necessario per asciugarsi (almeno 24 ore / dopo 72 ore). Spostate sempre con cautela i mobili e gli elettrodomestici pesanti per evitare di rompere o lacerare il pavimento. Per prima cosa, stendere sul pavimento strisce di pannelli di compensato o di cartongesso, Quindi far rotolare "camminare o scivolare questi oggetti sulle strisce. Assicuratevi che le gambe dei mobili siano

dotate di protezioni per il pavimento che non macchiano. Sostituite i piedini metallici piccoli, stretti e arrotondati a contatto con il pavimento con piedini lisci e piatti. Ricordate sempre di utilizzare feltrini autoadesivi per evitare di graffiare la superficie del pavimento.

Non utilizzare:

- Tappetini con supporto in gomma o altri oggetti in gomma, perché potrebbero macchiare il pavimento in modo permanente.
- Apparecchi che producono calore (frigoriferi, dispositivi che emettono aria calda...) o sigarette e fiammiferi possono bruciare, ustionare o scolorire il pavimento.
- I tacchi a spillo sui pavimenti possono causare danni permanenti.
- In caso di sovraesposizione al sole, il pavimento vinilico può scolorirsi o sbiadire; è opportuno proteggerlo dalla forte luce solare tirando tende o tapparelle.

Evitare che il pavimento entri in contatto con l'acqua per le prime 72 ore dopo l'installazione, o fino a quando tutte le giunture sono saldate. In seguito, l'adesivo è sufficientemente resistente all'acqua da non compromettere la forza di adesione. Durante la vita utile del pavimento, la temperatura non dovrebbe mai scendere al di sotto dei 13°C. Le prestazioni del materiale del pavimento e degli adesivi possono essere influenzate negativamente al di sotto di questa temperatura minima.

5. MANUTENZIONE

Manutenzione generale

La frequenza di pulizia dipende dalla quantità di utilizzo giornaliero. Spazzare se necessario con una scopa morbida. Se si utilizza un aspirapolvere, fare attenzione: non utilizzare aspirapolvere battitappeto con spazzole rotanti. Passare un panno o una scopa umida e pulita, da risciacquare frequentemente con acqua pulita. **ATTENZIONE:** ricordate che tutti i pavimenti possono essere scivolosi quando sono bagnati.

Se necessario, lavare con una soluzione di acqua pulita e detergente delicato o con un'emulsione per la pulizia dei pavimenti domestici. Risciacquare accuratamente e assorbire l'acqua residua. Per una maggiore lucentezza, lucidare con un panno asciutto. Macchie, chiazze e versamenti devono essere eliminati il prima possibile.

Non utilizzare:

- Pagliette o spugne abrasive
- Lucidante per mobili
- Lucidanti a base di alcol
- Detergenti abrasivi in polvere o liquidi
- Candeggina o detergenti forti

Seguire sempre le istruzioni del produttore. Verificare che il detergente/lucidante sia adatto all'uso con i pavimenti vinilici.

Manutenzione periodica

Il pavimento deve essere pulito periodicamente utilizzando una macchina per pavimenti dotata di spazzola, aspirando a umido o lucidando a secco.

I pavimenti vinilici con una lacca protettiva in PU non richiedono normalmente una lucidatura. Altri pavimenti richiedono la lucidatura per proteggere la superficie del pavimento dagli agenti macchianti e per dare lucentezza alla superficie. Per questi pavimenti, applicare un lucidante liquido in emulsione dopo la posa e successivamente a intervalli di 6-12 mesi, a seconda delle necessità. Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si usa un lucidante o un detergente per pavimenti. Per evitare la formazione di accumuli, è importante rimuovere il precedente strato di lucidatura prima di procedere alla nuova lucidatura. Il vecchio strato può essere rimosso utilizzando una soluzione sverniciante appropriata e un aspirapolvere a umido/asciutto.

Una volta applicato il nuovo strato, lucidare a specchio con una lucidatrice a secco.

Manutenzione in caso di macchie ostinate

In caso di macchie estremamente ostinate, come acidi, alcali, lucido da scarpe, sangue, senape, cibo, caramelle, frutta e succhi di frutta, erba, urina, escrementi, vomito ecc., Giuri Tessuti consiglia di utilizzare un panno adatto o un asciugamano imbevuto di un detergente neutro per pavimenti e acqua, oppure un panno imbevuto di spirito metilico (Nota: questo procedimento non è adatto per i pavimenti di sicurezza).

Per le macchie che non si rimuovono facilmente, come gomma da masticare, iodio, cera, olio, asfalto, catrame ecc., rimuovere delicatamente l'eccesso con un coltello da cucina affilato, quindi strofinare leggermente l'area con benzina minerale, alcol isopropilico o liquido per accendini. Ripetere l'operazione finché la macchia non è stata rimossa.

Dopo aver rimosso le macchie più ostinate, risciacquare sempre bene con acqua pulita.

Proteggere il pavimento dai danni fisici

Evitare quanto segue:

- Il supporto in gomma degli zerbini può provocare una decolorazione gialla del pavimento immediatamente sottostante. Scegliere preferibilmente uno zerbino in fibra naturale.
- I piedini in gomma dei mobili possono causare macchie. Rimuoveteli del tutto o sostituiteli con sottobicchieri o feltrini tra essi e il pavimento.
- Prodotti a base di alcol come lucido per scarpe, solventi, tinture per capelli e pennarelli indelebili. Eliminare le macchie e i segni il più rapidamente possibile. Vale anche per curcuma, senape e alimenti fortemente colorati.
- Le sostanze corrosive, come le soluzioni acide e alcaline, possono danneggiare la superficie del pavimento; pulire rapidamente e con attenzione eventuali fuoriuscite, evitando di entrare in contatto diretto con la sostanza. Indossare indumenti protettivi (guanti, ecc.).
- Bitume/catrame proveniente da strade e sentieri appena riasfaltati o sciolti. Anche alcune suole di scarpe (e ciabatte) di gomma di scarsa qualità possono causare macchie.

L'elenco di cui sopra è indicativo dei materiali che possono causare danni, ma non deve essere considerato definitivo o completo.

